

Descrição do Produto

Produto desenvolvido a base resinas alquídicas modificadas combinadas com nitrocelulose, pigmentos, cargas, plastificantes e aditivos especiais, proporcionando uma excelente aderência com secagem rápida.

ESMALTE REATIVO

Indicações de Uso

Revestimento indicado como fundo e acabamento em superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas (Alumínio, Galvanizado e latão), resulta numa excelente aderência e secagem rápida. Produto utilizado para pintura de máquinas industriais, móveis em metal, hidrantes, auto peças, eletrodomésticos, peças agrícolas, estruturas metálicas em geral, trocadores de calor e outros equipamentos que necessitam de uma melhor aderência e secagem rápida.

Propriedades Gerais

Cor	Ral, Munsell, Conforme padrão do cliente.			
Aspecto - Aparelho 60°	Brilhante > 70 UB	Semi-Brilho 40 - 60 UB	Semi-Fosco 15 - 25 UB	Fosco < 5 UB
Sólidos por Peso %	42 - 50		Faixa de variação relacionada a cor / Grau de Brilho	
Sólidos por Volume %	37 - 44		Faixa de variação relacionada a cor / Grau de Brilho	
Peso Especifico	0,980 - 1,080		Faixa de variação relacionada a cor / Grau de Brilho	
Espessura Pelicula	20 a 30 Microns (seco)			
Rendimento Teórico	12,5 m ² /Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.			
Resistência a Temperatura	80°C Constante / 100°C Intermitente ; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor.			
Ponto de Fulgor	15°C			
Teor de VOC	570 g/Litro			


Tempo de Secagem

Secagem ao Toque	20 minutos	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem ao Manuseio	1 hora	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem entre Demãos	3 horas	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem Final	18 horas	Temperatura ambiente a 25°C


Nota

A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.

Dados para Aplicação


	Diluição (%)	Pistola <u>100%</u>
	Diluyente	Diluyente Reativo 5560
	Demãos	Recomenda-se aplicar 2 a 3 demãos
	Relação da Mistura	1 X 1 - em Volume (1 PARTE TINTA X 1 PARTE DILUENTE REATIVO)
	Tempo de Indução	Não aplicável para este produto
	Vida Util da Mistura	Uso imediato após diluição.
	Umidade Relativa do Ar	Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%


Preparação da Superfície

 A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície. A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, respingos de solda, ferrugens, carepas de laminação, etc. Recomendamos usar solução desengraxante 7200. A altura média do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.


Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função, em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

Aplicação e Recomendações

 Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação. Purgue sempre a linha de ar comprimido antes do início das atividades para evitar contaminação nas tintas. Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura. Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas. Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).

	Pistola Convencional	40 a 60 psi
	Pressão no Tanque	10 a 30 psi
	Pistola airless	2000 a 2500 psi
	Rolo	Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS
	Trincha	Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS

Recomendações de Segurança

 Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão. Manter longe do contato de crianças e animais. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas. Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos. Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações. Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente. As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem. Em caso de vazamento , com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

Uso do Extintor



Em caso de incêndio, usar extintores de **CO₂**, **PÓ QUÍMICO** ou **ESPUMA**.
Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

Uso de EPI's



Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos

Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória

Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

Proteção para Olhos

Óculos de segurança lentes em policarbonato.

Proteção para Ouvidos

Protetor auricular ou abafador.

Cuidados com Equipamentos



A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados (bi-componente).

Armazenagem



Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C.
Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

Observações



Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

Política de Qualidade



*Atender as **necessidades e expectativas** dos
nossos clientes, buscando a **melhoria contínua** de
nossos processos com a prática do
Sistema de Gestão da Qualidade.*

Revisão: 00

Data: 22/08/12

Globalcolor Tintas Industriais Ltda.
email - tecnico@globalcolor.com.br

Fone: 11-4071-1800
Site - globalcolor.com.br