




Descrição do Produto

 Produto desenvolvido a base de resinas alquídicas modificadas em combinação com pigmentos, cargas especiais e aditivos, proporcionando um bom acabamento e secagem rápida.


Indicações de Uso

 Produto indicado para pintura e demarcação de faixas de segurança em pisos industriais, estacionamentos, quadras poliesportivas, escadas, rampas de acesso, podendo ser aplicado em substratos de concreto, asfalto, aço carbono e madeira. Seu uso é recomendado em locais onde é necessário um acabamento com boa resistência química a alcalis, água salgada, respingo de óleos minerais, solventes alifáticos e aspecto antiderrapante, sendo muito utilizado em áreas lisas ou molhadas que apresentam risco de acidentes, mas não é resistente a óleos animais e vegetais, bem como a solventes aromáticos.


Propriedades Gerais

| | | |
|--|----------------------------------|---|
|  | Cor | Amarelo, Branco, cores e Conforme padrão do cliente. |
| | Aspecto - Aparelho 60° | Fosco < 5 UB |
| | Sólidos por Peso % | 74 +/- 3 |
| | Sólidos por Volume % | 58 +/- 3 |
| | Peso Específico | 1,450 +/- 0,020 |
| | Espessura Película | 60 +/- 5 Microns (seco) |
| | Rendimento Teórico | 7 m ² /Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação. |
| | Resistência a Temperatura | 60°C Constante / 80°C Intermitente ; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor. |
| | Ponto de Fulgor | 30°C |
| | Teor de VOC | 380 g/Litro |


Tempo de Secagem

| | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
|  | Secagem ao Toque | 10 minutos | Temperatura ambiente a 25°C |
| | Secagem ao Manuseio | 1 hora | Temperatura ambiente a 25°C |
| | Secagem entre Demãos | 3 horas | Temperatura ambiente a 25°C |
| | Secagem Final | 18 horas | Temperatura ambiente a 25°C |
| | Nota | A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10oC ou acima de 40oC. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação. | |

Dados para Aplicação

| | | | |
|--|---|----------------|--|
|  Diluição (%) | Rolo ou Trincha | <u>5 a 10%</u> | * Misturar constantemente quando o produto estiver em uso |
| Diluyente | Diluyente Globalclor 6000 | | |
| Demãos | Recomenda-se aplicar de 1 a 2 demãos | | |
| Relação da Mistura | Não aplicável para este produto | | |
| Tempo de Indução | Não aplicável para este produto | | |
| Vida Útil da Mistura | Não aplicável para este produto | | |
| Umidade Relativa do Ar | Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85% | | |

Preparação da Superfície


 A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.
A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc


A altura média do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.


Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função, em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

Aplicação e Recomendações

 Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.
Purgue sempre a linha de ar comprimido antes do início das atividades para evitar contaminação nas tintas.
Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.
Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.
Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).

| | |
|--|--|
|  Pistola Convencional | Não recomendado |
| Pressão no Tanque | Não recomendado |
| Pistola airless | 2000 a 2500 psi |
| Rolo | Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS |
| Trincha | Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS |

Recomendações de Segurança

 Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.
Manter longe do contato de crianças e animais.
Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.
Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.
Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura.
O contato com a pele pode causar irritações.
Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.
As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.
Em caso de vazamento , com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

Uso do Extintor



Em caso de incêndio, usar extintores de **CO₂**, **PÓ QUÍMICO** ou **ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

Uso de EPI's



Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos

Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória

Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

Proteção para Olhos

Óculos de segurança lentes em policarbonato.

Proteção para Ouvidos

Protetor auricular ou abafador.

Cuidados com Equipamentos



A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados (bi-componente).

Armazenagem



Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C.

Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

Observações



Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

Política de Qualidade



Atender as necessidades e expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua de nossos processos com a prática do sistema de gestão da qualidade e atender aos requisitos aplicáveis.

Revisão: 00

Data: 03/07/12

Globalcolor Tintas Industriais Ltda.

email - tecnico@globalcolor.com.br

Fone: 11-4071-1800

Site - globalcolor.com.br