



Descrição do Produto


 Revestimento bicomponente de alta espessura e baixo teor de voláteis (LOW VOC), desenvolvido com resina epoxi modificada, pigmentada com alumínio, cargas anticorrosivas e aditivos especiais, catalisado com poliamida.


Indicações de Uso


 Revestimento de ótima resistência anticorrosiva e aderência, pode ser aplicado como fundo e acabamento, indicado para proteção de aço carbono jateado, aço galvanizado envelhecido e oxidado e pinturas envelhecidas* em ambientes industriais, usado para pintura de máquinas, equipamentos industriais, estruturas metálicas em geral, tanques, tubulações, plataformas, siderúrgicas, indústrias de papel e celulose e industriais químicas em geral.


* Exceto:

pinturas a base borracha clorada, lacas acrílicas e a base de nitrocelulose.

Propriedades Gerais

| | | |
|---|---|------------------|
|  Cor | Alumínio | |
| Aspecto - Aparelho 60º | Semi-Brilho | |
| Sólidos por Peso % | 90 +/- 3 | COMPONENTE A + B |
| Sólidos por Volume % | 82 +/- 3 | COMPONENTE A + B |
| Peso Específico | 1,300 - 1,500 | COMPONENTE A + B |
| Espessura Película | 125 - 150 Microns (seco) | |
| Rendimento Teórico | 6,6 m ² / Litro na espessura de 125 microns | |
| Resistência a Temperatura | 100°C Constante / 120°C Intermitente ; a partir de 60°C poderá ocorrer amolecimento do filme. | |
| Ponto de Fulgor | 30°C | |
| Teor de VOC | 140 g/L | |

Tempo de Secagem

| | | |
|--|----------|-----------------------------|
|  Secagem ao Toque | 3 horas | Temperatura ambiente a 25°C |
| Secagem ao Manuseio | 16 horas | Temperatura ambiente a 25°C |
| Secagem entre Demãos | 24 horas | Temperatura ambiente a 25°C |
| Cura Total | 10 dias | Temperatura ambiente a 25°C |

Nota

A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10oC ou acima de 40oC. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.

Dados para Aplicação



| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Diluição (%) | Pistola <u>10 a 15%</u> | Rolo ou Trincha <u>5 a 10%</u> |
| Diluyente | Diluyente Globaldur 3005 | |
| Demãos | Recomenda-se aplicar 1 a 2 demãos | |
| Relação da Mistura | 3 X 1 - em Volume | (3 PARTES PRIMER X 1 PARTE COMPONENTE B) |
| Tempo de Indução | 10 a 20 minutos | (Após a Catalise aguardar esse tempo antes da aplicação) |
| Vida Útil da Mistura | 2 horas | Temperatura ambiente a 25°C |
| Umidade Relativa do Ar | Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85% | |

Preparação da Superfície



A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície. A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, respingos de solda, ferrugens, carepas de laminação, etc. Recomendamos usar solução desengraxante 7200. A altura média do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura. Recomenda-se jateamento abrasivo quase branco, padrão Sa 21/2 com rugosidade entre 25 a 50 microns. Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

Aplicação e Recomendações



Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação. Purgue sempre a linha de ar comprimido antes do início das atividades para evitar contaminação nas tintas. Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura. Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas. Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life). **Aplicação sobre pinturas envelhecidas:** Confirmar aderência da pintura velha, não aplicar sobre tintas a base de borracha, lacas acrílicas e a base nitrocelulose, em caso de dúvida fazer um teste prático numa área pequena para confirmar a compatibilidade.



| | |
|-----------------------------|--|
| Pistola Convencional | 40 a 60 psi |
| Pressão no Tanque | 20 a 30 psi |
| Pistola airless | 2000 a 3000 psi |
| Rolo | Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS |
| Trincha | Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS |

Recomendações de Segurança



Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão. Manter longe do contato de crianças e animais. Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas. Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos. Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações. Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente. As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem. Em caso de vazamento, com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

Uso do Extintor



Em caso de incêndio, usar extintores de **CO₂**, **PÓ QUÍMICO** ou **ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

Uso de EPI's



Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos

Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória

Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

Proteção para Olhos

Óculos de segurança lentes em policarbonato.

Proteção para Ouvidos

Protetor auricular ou abafador.

Cuidados com Equipamentos



A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados (bi-componente).

Armazenagem



Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C.

Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

Observações



Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

Política de Qualidade



Atender as necessidades e expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua de nossos processos com a prática do sistema de gestão da qualidade e atender aos requisitos aplicáveis.

Revisão: 00

Data: 14/06/12

Globalcolor Tintas Industriais Ltda.
email - tecnico@globalcolor.com.br

Fone: 11-4071-1800
Site - globalcolor.com.br