

### Descrição do Produto



Produto desenvolvido a base de resinas acrílicas de alto desempenho, combinada com pigmentos, cargas, aditivos especiais e micro esferas de vidro, proporcionando uma secagem rápida, com boa resistência ao tráfego em geral.

### Indicações de Uso



Produto indicado para pintura e demarcação de faixas de segurança em pisos industriais, estacionamentos, quadras poliesportivas, escadas, rampas de acesso, podendo ser aplicado em substratos de concreto, asfalto, aço carbono e madeira. Seu uso é recomendado em locais de tráfego médio, onde é necessário um acabamento refletivo, sendo muito utilizado em áreas com ausência de iluminação. **Só reflete com presença de luz.**

**Pulverizar manualmente as micro esferas de vidro sobre o filme ainda úmido de forma que fiquem bem distribuídas. Não aplicar uma nova camada de tinta sobre as esferas, caso isso seja feito não terá refletância.**

### Propriedades Gerais



Cor	Amarelo, Branco, cores e Conforme padrão do cliente.	
Aspecto - Aparelho 60°	Fosco	< 5 UB
Sólidos por Peso %	65 +/- 3	
Sólidos por Volume %	48 +/- 3	
Peso Especifico	1,350 +/- 0,020	
Espessura Pelicula	50 +/- 3 Microns ( seco )	
Rendimento Teórico	9,5 m <sup>2</sup> /Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.	
Resistência a Temperatura	60°C Constante / 80°C Intermitente ; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor.	
Ponto de Fulgor	15°C	
Teor de VOC	470 g/Litro	

### Tempo de Secagem



Secagem ao Toque	5 minutos	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem ao Manuseio	40 minutos	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem entre Demãos	2 horas	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem Final	15 horas	Temperatura ambiente a 25°C

#### Nota

A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10oC ou acima de 40oC. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.

## Dados para Aplicação



<b>Diluição ( % )</b>	<b>Rolo ou Trincha</b> <u>5 a 10%</u>
<b>Diluyente</b>	Diluyente Globalcristil 5015
<b>Demãos</b>	Recomenda-se aplicar de 1 a 2 demãos ( <b>somente após a ultima demão aplicar a esfera de vidro</b> )
<b>Relação da Mistura</b>	Não aplicável para este produto
<b>Tempo de Indução</b>	Não aplicável para este produto
<b>Vida Útil da Mistura</b>	Não aplicável para este produto
<b>Umidade Relativa do Ar</b>	Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%

## Preparação da Superfície



A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.  
A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc

A altura média do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.

Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função, em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

## Aplicação e Recomendações



Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.  
Purgue sempre a linha de ar comprimido antes do início das atividades para evitar contaminação nas tintas.  
Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.  
Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.  
Nunca utilize produtos que ultrapasaram o tempo de vida útil após sua mistura ( Pot Life ).



<b>Pistola Convencional</b>	40 a 60 psi
<b>Pressão no Tanque</b>	10 a 30 psi
<b>Pistola airless</b>	2000 a 2500 psi
<b>Rolo</b>	Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS
<b>Trincha</b>	Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS

## Recomendações de Segurança



Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.  
Manter longe do contato de crianças e animais.  
Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.  
Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.  
Utilizar sempre equipamentos de proteção individual ( EPI'S ), apropriados para cada processo de preparação e pintura.  
O contato com a pele pode causar irritações.  
Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.  
As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.  
Em caso de vazamento , com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

## Uso do Extintor



Em caso de incêndio, usar extintores de **CO<sub>2</sub>**, **PÓ QUÍMICO** ou **ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

## Uso de EPI's



Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

**Proteção para Mãos**

Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

**Proteção Respiratória**

Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

**Proteção para Olhos**

Óculos de segurança lentes em policarbonato.

**Proteção para Ouvidos**

Protetor auricular ou abafador.

## Cuidados com Equipamentos



A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados ( bi-componente ).

## Armazenagem



Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C.

Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

## Observações



Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

## Política de Qualidade



***Atender as necessidades e expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua de nossos processos com a prática do sistema de gestão da qualidade e atender aos requisitos aplicáveis.***

Revisão: 00

Data: 03/07/12

Globalcolor Tintas Industriais Ltda.

Fone: 11-4071-1800

email - tecnico@globalcolor.com.br

Site - globalcolor.com.br

Produto: #REF!

## Descrição do Produto

 Produto desenvolvido a base de resinas acrílicas de alto desempenho, combinada com pigmentos, cargas, aditivos especiais e esferas de vidro, proporcionando uma secagem rápida, com boa resistência ao tráfego em geral.

## Indicações de Uso

 Produto indicado para pintura e demarcação de faixas de segurança em pisos industriais, estacionamentos, quadras poliesportivas, rampas de acesso, podendo ser aplicado em substratos de concreto, asfalto, aço carbono e madeira. Seu uso é recomendado em locais de tráfego médio, onde é necessário um acabamento refletivo, sendo muito utilizado em áreas com de iluminação. Só reflete com presença de luz. Pulverizar manualmente as microesferas de vidro sobre o filme ainda úmido de forma que fiquem bem distribuídas. Não aplicar uma nova camada de tinta sol

## Propriedades Gerais

	<b>Cor</b>	Amarelo, Branco, cores e Conforme padrão do cliente.			
	<b>Aspecto - Aparelho 60°</b>	Fosco	<	5 UB	0 0
	<b>Sólidos por Peso %</b>	65 +/- 3			Faixa de variação relacionada a cor / Grau
	<b>Sólidos por Volume %</b>	48 +/- 3			Faixa de variação relacionada a cor / Grau
	<b>Peso Específico</b>	1,350 +/- 0,020			Faixa de variação relacionada a cor / Grau
	<b>Espessura Película</b>	50 +/- 3 Microns ( seco )			
	<b>Rendimento Teórico</b>	9,5 m <sup>2</sup> /Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.			
	<b>Resistência a Temperatura</b>	60oC Constante / 80oC Intermitente ; a partir de 60oC poderá ocorrer variações de brilho e cor.			
	<b>Ponto de Fulgor</b>	15°C			
	<b>Teor de VOC</b>	470 g/Litro			

## Tempo de Secagem

	<b>Secagem ao Toque</b>	5 minutos
	<b>Secagem ao Manuseio</b>	40 minutos
	<b>Secagem entre Demãos</b>	2 horas
	<b>Secagem Final</b>	15 horas

## Dados para Aplicação

	<b>Diluição ( % )</b>	Rolo ou Trincha
	<b>Relação da Mistura</b>	Não aplicável para este produto
	<b>Vida Útil da Mistura</b>	Não aplicável para este produto
	<b>Umidade Relativa do Ar</b>	Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%

## Aplicação e Recomendações

	<b>Pistola Convencional</b>	40 a 60 psi
	<b>Pressão no Tanque</b>	10 a 30 psi
	<b>Pistola airless</b>	
	<b>Rolo</b>	Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS
	<b>Trincha</b>	Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS



e micro

ortivas,

ausência  
ro  
bre as

0

de Brilho

de Brilho

de Brilho