




Descrição do Produto


 Produto desenvolvido a base de resinas alquídicas modificadas em combinação com pigmentos, cargas especiais e aditivos, proporcionando um bom acabamento e secagem rápida.


Indicações de Uso


 Produto indicado para pintura e demarcação de faixas de segurança em pisos industriais, estacionamentos, quadras poliesportivas, escadas, rampas de acesso, podendo ser aplicado em substratos de concreto, asfalto, aço carbono e madeira. Seu uso é recomendado em locais onde é necessário um acabamento com boa resistência química a alcalis, água salgada, respingo de óleos minerais, solventes alifáticos e aspecto antiderrapante, sendo muito utilizado em áreas lisas ou molhadas que apresentam risco de acidentes, mas não é resistente a óleos animais e vegetais, bem como a solventes aromáticos.


Propriedades Gerais

 Cor	Amarelo, Branco, cores e Conforme padrão do cliente.
Aspecto - Aparelho 60°	Fosco < 5 UB
Sólidos por Peso %	74 +/- 3
Sólidos por Volume %	58 +/- 3
Peso Especifico	1,450 +/- 0,020
Espessura Pelicula	60 +/- 5 Microns (seco)
Rendimento Teórico	7 m ² /Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.
Resistência a Temperatura	60°C Constante / 80°C Intermitente ; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor.
Ponto de Fulgor	30°C
Teor de VOC	380 g/Litro

Tempo de Secagem

 Secagem ao Toque	10 minutos	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem ao Manuseio	1 hora	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem entre Demãos	3 horas	Temperatura ambiente a 25°C
Secagem Final	18 horas	Temperatura ambiente a 25°C
Nota	A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.	

Dados para Aplicação

 Diluição (%)	Rolo ou Trincha	5 a 10%	* Misturar constantemente quando o produto estiver em uso
Diluyente	Diluyente Globalclor 6000		
Demãos	Recomenda-se aplicar de 1 a 2 demãos		
Relação da Mistura	Não aplicável para este produto		
Tempo de Indução	Não aplicável para este produto		
Vida Útil da Mistura	Não aplicável para este produto		
Umidade Relativa do Ar	Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%		

Preparação da Superfície



A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, etc

A altura média do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.

Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função, em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

Aplicação e Recomendações



Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.

Purgue sempre a linha de ar comprimido antes do início das atividades para evitar contaminação nas tintas.

Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.

Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).



Pistola Convencional

Não recomendado

Pressão no Tanque

Não recomendado

Pistola airless

2000 a 2500 psi

Rolo

Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS

Trincha

Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS

Recomendações de Segurança



Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.

Manter longe do contato de crianças e animais.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura.

O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.

Em caso de vazamento , com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

Uso do Extintor



Em caso de incêndio, usar extintores de **CO₂**, **PÓ QUÍMICO** ou **ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

Uso de EPI's



Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos

Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória

Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

Proteção para Olhos

Óculos de segurança lentes em policarbonato.

Proteção para Ouvidos

Protetor auricular ou abafador.

Cuidados com Equipamentos



A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados (bi-componente).

Armazenagem



Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C.

Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

Observações



Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

Política de Qualidade



Atender as necessidades e expectativas dos clientes, buscando a melhoria contínua de nossos processos com a prática do sistema de gestão da qualidade e atender aos requisitos aplicáveis.

Revisão: 00

Data: 03/07/12

Globalcolor Tintas Industriais Ltda.

Fone: 11-4071-1800

email - tecnico@globalcolor.com.br

Site - globalcolor.com.br

Produto: #REF!

Descrição do Produto



Produto desenvolvido a base de resinas alquídicas modificadas em combinação com pigmentos, cargas especiais e aditivos, proporcionando um bom acabamento e secagem rápida.

Indicações de Uso



Produto indicado para pintura e demarcação de faixas de segurança em pisos industriais, estacionamentos, quadras poliesportivas, rampas de acesso, podendo ser aplicado em substratos de concreto, asfalto, aço carbono e madeira. Seu uso é recomendado em locais onde é necessário um acabamento com boa resistência química a alcalis, água salgada, respingo de minerais, solventes alifáticos e aspecto antiderrapante, sendo muito utilizado em áreas lisas ou molhadas que apresentam riscos de acidentes, mas não é resistente a óleos animais e vegetais, bem como a solventes aromáticos.

Propriedades Gerais



Cor	Amarelo, Branco, cores e Conforme padrão do cliente.			
Aspecto - Aparelho 60°	Fosco	<	5 UB	0 0
Sólidos por Peso %	74 +/- 3			Faixa de variação relacionada a cor / Grau
Sólidos por Volume %	58 +/- 3			Faixa de variação relacionada a cor / Grau
Peso Específico	1,450 +/- 0,020			Faixa de variação relacionada a cor / Grau
Espessura Película	60 +/- 5 Microns (seco)			
Rendimento Teórico	7 m ² /Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.			
Resistência a Temperatura	60oC Constante / 80oC Intermitente ; a partir de 60oC poderá ocorrer variações de brilho e cor.			
Ponto de Fulgor	30°C			
Teor de VOC	380 g/Litro			

Tempo de Secagem



Secagem ao Toque	10 minutos
Secagem ao Manuseio	1 hora
Secagem entre Demãos	3 horas
Secagem Final	18 horas

Dados para Aplicação



Diluição (%)	Rolo ou Trincha
Relação da Mistura	Não aplicável para este produto
Vida Útil da Mistura	Não aplicável para este produto
Umidade Relativa do Ar	Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%

Aplicação e Recomendações



Pistola Convencional	40 a 60 psi
Pressão no Tanque	10 a 30 psi
Pistola airless	
Rolo	Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS
Trincha	Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS





ortivas,

óleos
sco de

[Redacted]

0

de Brilho

de Brilho

de Brilho

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]