



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto desenvolvido a base de emulsão acrílica modificada, cargas especiais, pigmentos isentos de metais pesados, aditivos e água. É uma tinta que protege e decora pisos e cimentados internos e externos.

### INDICAÇÕES DE USO

Produto indicado para pintura de quadras poliesportivas, demarcações de faixas, garagens, estacionamentos, calçadas, pisos industriais e comerciais, em ambientes internos ou externos. Produto de fácil aplicação com ótima cobertura, rendimento, resistência ao tráfego e secagem rápida. Para um acabamento brilhante, aplique Resina Acrílica Multiuso Globalcolor. Não recomendamos aplicar sobre concreto usinado, superfícies esmaltadas ou vitrificadas.

### PROPRIEDADES GERAIS

|                                     |                                                                                                |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Cor</b>                          | Conforme catalogo de cores e especiais conforme especificações.                                |      |
| <b>Aspecto - Aparelho 60°</b>       | <b>Fosco &lt;</b>                                                                              | 5 UB |
| <b>Sólidos por Peso %</b>           | 40 +/- 3                                                                                       |      |
| <b>Peso Especifico</b>              | 1,200 +/- 0,030                                                                                |      |
| <b>Rendimento Teórico</b>           | até 55 m²/galão/demão (considerar perda por método de aplicação e absorção de cada superfície) |      |
| <b>Viscosidade Stormer</b>          | 90 +/- 5 KU                                                                                    |      |
| <b>pH (Potencial de Hidrogênio)</b> | 8,5 - 9,0                                                                                      |      |
| <b>Teor de VOC</b>                  | 5 g/l                                                                                          |      |

### TEMPO DE SECAGEM

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Secagem ao Toque</b>     | 1 hora                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temperatura ambiente a 25°C |
| <b>Secagem entre Demãos</b> | 4 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temperatura ambiente a 25°C |
| <b>Secagem Final</b>        | 12 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temperatura ambiente a 25°C |
| <b>Nota</b>                 | A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação. |                             |

### DADOS DE APLICAÇÃO

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diluição (%)</b> | Superfícies não seladas de 20 a 30%, para outras demãos e demais superfícies de 10 a |
| <b>Diluyente</b>    | Água Potável                                                                         |
| <b>Demãos</b>       | Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos                                                 |

### ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos químicos com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 24 meses, respeitando a validade de cada produto.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, partes soltas, mofos, etc.

**Partes Soltas ou mal aderidas:** Remover com auxílio de espátula, escova ou através de lixamento.

**Manchas de gordura, graxas ou óleos:** Remover utilizando uma solução de água e detergente neutro. Enxaguar em seguida.

**Partes Mofadas:** Remover lavando toda superfície com água sanitária e deixar agir por aproximadamente 10 minutos em seguida enxaguar.

**Piso cimentado fraco e esfarelando:** Raspe e limpe as partes soltas, remova todo pó e aplique uma demão de **Fundo Preparador de Parede Globalcolor** para melhor aderência do produto.

**Pisos novos de concreto:** Aguardar a cura total do concreto que é no mínimo de 30 dias, após esse período iniciar o processo de preparação da superfície, aplicar uma demão do Globaldur Epoxi base água diluído 30% em água, para melhor selagem e aderência no substrato.

**Cimento queimado:** Lavar o piso com uma mistura de **4 partes de água** para **1 parte de ácido muriático**, verifique se a superfície ficou porosa, caso contrário será necessário repetir o procedimento. Ao final enxague bem e deixe secar. Indicamos para uma melhor aderência aplicação de uma demão de **Fundo Preparador de parede Globalcolor**.

Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Manter longe do contato de crianças e animais.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas.

## USO DE EPI'S

**Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.**

**Proteção para Mãos** Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

**Proteção Respiratória** Máscara para partículas e poeiras.

**Proteção para Olhos** Óculos de segurança.

## OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.