



### DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

Revestimento desenvolvido a base de resina epoxi, cargas, pigmentos e aditivos especiais, de alta espessura, catalisado com poliamida.

### INDICAÇÕES DE USO

Revestimento ecológico dupla função (fundo e acabamento) de alto sólidos, desenvolvido com baixo teor de voláteis orgânicos (LOW VOC), apresenta ótima resistência química, mecânica e excelente poder de nivelamento, indicado para pintura de máquinas, equipamentos industriais, pisos de concreto, laboratórios, industrias petroquímicas, papel e celulose em superfícies de aço carbono ou concreto.

### PROPRIEDADES GERAIS

**Cor** Ral, Munsell e conforme padrão do cliente.

**Aspecto - Aparelho 60º** Semi-Brilho 50 - 70 UB

**Sólidos por Peso %** 76 +/- 3

**Sólidos por Volume %** 62 +/- 2

**Peso Específico** 1,500 +/- 0,010

**Espessura Película** 125 a 200 Microns (seco)

**Rendimento Teórico** 4 m<sup>2</sup>/Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.

**Resistência a Temperatura** 80°C Constante/ 100°C Intermitente; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor.

**Ponto de Fulgor** 35°C

**Teor de VOC** 340 g/L

### TEMPO DE SECAGEM

<b>Secagem ao Toque</b>	30 minutos	Temperatura ambiente a 25°C
-------------------------	------------	-----------------------------

<b>Secagem ao Manuseio</b>	4 horas	Temperatura ambiente a 25°C
----------------------------	---------	-----------------------------

<b>Secagem entre Demãos</b>	12 horas	Temperatura ambiente a 25°C
-----------------------------	----------	-----------------------------

<b>Secagem Final</b>	36 horas	Temperatura ambiente a 25°C
----------------------	----------	-----------------------------

<b>Cura Total</b>	7 dias	Temperatura ambiente a 25°C
-------------------	--------	-----------------------------

**Nota** A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.

### DADOS DE APLICAÇÃO

<b>Diluição (%)</b> Pistola	até 10%	<b>Rolo ou Trincha</b>	até 10%
-----------------------------	---------	------------------------	---------

<b>Diluente</b>	Diluente Globaldur 3000
-----------------	-------------------------

<b>Demãos</b>	Recomenda-se aplicar 1 a 2 demãos
---------------	-----------------------------------

<b>Relação da Mistura</b>	5 X 1 - em Volume	(5 PARTES TINTA X 1 PARTE COMPONENTE B)
---------------------------	-------------------	---

<b>Tempo de Indução</b>	5 minutos - Máximo	(Após a Catalise aguardar esse tempo antes da aplicação)
-------------------------	--------------------	--

<b>Vida Útil da Mistura</b>	2 horas	Temperatura ambiente a 25°C
-----------------------------	---------	-----------------------------

<b>Umidade Relativa do Ar</b>	Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%
-------------------------------	---

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, respingos de solda, ferrugens, carepas de lamação, etc. Recomendamos usar **Solução Desengraxante 7200**.

A altura media do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.

Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função.

Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

## APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.

Purge sempre a linha de ar comprimido antes do inicio das atividades para evitar contaminação nas tintas.

Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.

Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).

**Pistola Convencional** 50 a 70 psi

**Pressão no Tanque** 20 a 30 psi

**Pistola airless** 2500 a 3000 psi

**Rolo** Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS

**Trincha** Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.

Manter longe do contato de crianças e animais.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI's), apropriados para cada processo de preparação e pintura.

O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com agua corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.

Em caso de vazamento, com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

## USO DO EXTINTOR

Em caso de incêndio, usar extintores de **CO<sub>2</sub>, PÓ QUÍMICO ou ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

## USO DE EPI'S

**Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.**

**Proteção para Mão**s Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

**Proteção Respiratória** Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

**Proteção para Olhos** Óculos de segurança lentes em policarbonato.

**Proteção para Ouvidos** Protetor auricular ou abafador.

## CUIDADOS COM EQUIPAMENTOS

A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados (bi-componente).

## ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

## OBSERVAÇÕES

Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

---

**GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS**

**(11) 98665-0105 - [tecnico@globalcolor.com.br](mailto:tecnico@globalcolor.com.br)**