



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Revestimento desenvolvido a base de resina epoxi, cargas, pigmentos metálicos e aditivos especiais, de baixa espessura, catalisado com poliamida.

### INDICAÇÕES DE USO

Revestimento ecológico dupla função (fundo e acabamento) de alto sólidos, desenvolvido com baixo teor de voláteis orgânicos (LOW VOC), apresenta ótima resistência química, corrosiva, mecânica e excelente poder de nivelamento, indicado para pintura de máquinas, equipamentos industriais, pisos de concreto, laboratórios, indústrias petroquímicas, papel e celulose em superfícies de aço carbono ou concreto.

### PROPRIEDADES GERAIS

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cor                       | Alumínio                                                                                       |
| Aspecto - Aparelho 60°    | Semi-Brilho 40 - 60 UB                                                                         |
| Sólidos por Peso %        | 76 +/- 3                                                                                       |
| Sólidos por Volume %      | 62 +/- 2                                                                                       |
| Peso Específico           | 1,500 +/- 0,010                                                                                |
| Espessura Película        | 125 a 200 Microns (seco)                                                                       |
| Rendimento Teórico        | 4 m²/Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.                   |
| Resistência a Temperatura | 80°C Constante/ 100°C Intermitente; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor. |
| Ponto de Fulgor           | 35°C                                                                                           |
| Teor de VOC               | 340 g/L                                                                                        |

### TEMPO DE SECAGEM

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Secagem ao Toque     | 30 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Temperatura ambiente a 25°C |
| Secagem ao Manuseio  | 4 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temperatura ambiente a 25°C |
| Secagem entre Demãos | 12 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temperatura ambiente a 25°C |
| Secagem Final        | 36 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temperatura ambiente a 25°C |
| Cura Total           | 7 dias                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Temperatura ambiente a 25°C |
| Nota                 | A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação. |                             |

### DADOS DE APLICAÇÃO

| Diluição (%)           | Pistola                                                         | até 10% | Rolo ou Trincha                                          | até 10% |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|---------|
| Diluyente              | Diluyente Globaldur 3000                                        |         |                                                          |         |
| Demãos                 | Recomenda-se aplicar 1 a 2 demãos                               |         |                                                          |         |
| Relação da Mistura     | 5 X 1 - em Volume                                               |         | (5 PARTES TINTA X 1 PARTE COMPONENTE B)                  |         |
| Tempo de Indução       | 5 minutos - Máximo                                              |         | (Após a Catálise aguardar esse tempo antes da aplicação) |         |
| Vida Útil da Mistura   | 2 horas                                                         |         | Temperatura ambiente a 25°C                              |         |
| Umidade Relativa do Ar | Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85% |         |                                                          |         |

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, respingos de solda, ferrugens, carepas de laminação, etc. Recomendamos usar **Solução Desengraxante 7200**.

A altura média do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.

Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função.

Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

## APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.

Purgue sempre a linha de ar comprimido antes do início das atividades para evitar contaminação nas tintas.

Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.

Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Pistola Convencional</b> | 50 a 70 psi |
|-----------------------------|-------------|

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Pressão no Tanque</b> | 20 a 30 psi |
|--------------------------|-------------|

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Pistola airless</b> | 2500 a 3000 psi |
|------------------------|-----------------|

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Rolo</b> | Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS |
|-------------|----------------------------------------------------------|

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Trincha</b> | Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS |
|----------------|-----------------------------|

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.

Manter longe do contato de crianças e animais.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI's), apropriados para cada processo de preparação e pintura.

O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.

Em caso de vazamento, com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

## USO DO EXTINTOR

Em caso de incêndio, usar extintores de **CO<sub>2</sub>**, **PÓ QUÍMICO** ou **ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

## USO DE EPI'S

**Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.**

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção para Mãos</b> | Luvas de borracha <b>NITRÍLICA</b> ou <b>PVC</b> e cremes protetores. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Proteção Respiratória</b> | Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Proteção para Olhos</b> | Óculos de segurança lentes em policarbonato. |
|----------------------------|----------------------------------------------|

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Proteção para Ouvidos</b> | Protetor auricular ou abafador. |
|------------------------------|---------------------------------|

## CUIDADOS COM EQUIPAMENTOS

A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

Sempre ter uma atenção maior ao utilizar produtos catalisados (bi-componente).

## **ARMAZENAGEM**

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

## **OBSERVAÇÕES**

Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.