



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

Revestimento desenvolvido a base de resina epoxi, cargas e aditivos especiais, catalisado com poliamina modificada.

INDICAÇÕES DE USO

Massa de ótima resistência química e mecânica, indicada para reparos de pisos de concreto, correção de trincas, buracos e desgastes em geral, pode ser aplicada em correções com profundidade de até 10mm, produto de fácil aplicação e secagem rápida. Esse produto é indicado para reparos mais grosseiros, onde for necessário acabamento mais refinado usar a Massa Epoxi Globaldur 338 Slim.

Recomendamos selar a superfície com Globaldur 346 selador antes da aplicação, para uma melhor aderência.

PROPRIEDADES GERAIS

Cor Branco

Aspecto - Aparelho 60º Não aplicável para este produto

Sólidos por Peso % 94 +/- 2

Sólidos por Volume % 88 +/- 2

Peso Específico 1,850 +/- 0,030

Espessura Película 1.000 a 5.000 Microns (seco)

Rendimento Teórico 0,8 m²/Litro na espessura de 1.000 microns, sem considerar as perdas por aplicação.

Resistência a Temperatura 60°C Constante/ 80°C Intermittente; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor.

Ponto de Fulgor 30°C

Teor de VOC 110 g/l

TEMPO DE SECAGEM

Secagem ao Toque 2 horas Temperatura ambiente a 25°C

Secagem ao Manuseio 8 horas Temperatura ambiente a 25°C

Secagem entre Demãos 12 horas Temperatura ambiente a 25°C

Secagem Final 24 horas Temperatura ambiente a 25°C

Cura Total 7 dias Temperatura ambiente a 25°C

Nota A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição (%) Não aplicável para este produto

Diluente Diluente Globaldur 3000 (indicado para limpeza em geral)

Demãos Recomenda-se aplicar 1 a 2 demãos

Relação da Mistura 3 X 1 - em Volume (3 PARTES MASSA X 1 PARTE COMPONENTE B)

Tempo de Indução 5 a 10 minutos (Após a Catalise aguardar esse tempo antes da aplicação)

Vida Útil da Mistura 2 horas Temperatura ambiente a 25°C

Umidade Relativa do Ar Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, respingos de solda, ferrugens, carepas de lamação, etc. Recomendamos usar **Solução Desengraxante 7200**.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.

Utilizar Selador Epoxi - Globaldur 347 selador, antes de aplicar a massa para melhorar sua aderência no substrato.

Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.

Purge sempre a linha de ar comprimido antes do inicio das atividades para evitar contaminação nas tintas.

Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.

Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).

Com a superfície limpa e preparada, aplicar com auxílio de uma espátula de aço ou plástica de 1 a 3 demãos com camadas finas, respeitando o intervalo entre elas. Ao término lixar com lixa d'água ou seca grana 220 a 400.

Pistola Convencional Não aplicável para este produto

Pressão no Tanque Não aplicável para este produto

Pistola airless Não aplicável para este produto

Rolo Não recomendado

APLICAR COM AUXILIO DE ESPÁTULA OU DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.

Manter longe do contato de crianças e animais.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI's), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com água corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.

Em caso de vazamento, com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

USO DO EXTINTOR

Em caso de incêndio, usar extintores de **CO₂, PÓ QUÍMICO ou ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

USO DE EPI'S

Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.

Proteção para Mãos Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

Proteção Respiratória Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

Proteção para Olhos Óculos de segurança lentes em policarbonato.

Proteção para Ouvidos Protetor auricular ou abafador.

CUIDADOS COM EQUIPAMENTOS

A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

OBSERVAÇÕES

Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS

(11) 98665-0105 - tecnico@globalcolor.com.br