



### DESCRÍÇÃO DO PRODUTO

Produto desenvolvido a base de emulsão acrílica modificada, aditivos especiais e água. Protege e impermeabiliza superfícies internas e externas, proporcionando bom desempenho, fácil aplicação e acabamento brilhante.

### INDICAÇÕES, APLICAÇÕES E VANTAGENS

Produto à base de água, indicado para superfícies internas e externas de **tijolos à vista, concreto aparente, fibrocimento, telhas cerâmicas e paredes pintadas com tintas PVA ou acrílicas**. Proporciona acabamento brilhante, repelente a água, evita formação de fungos (mofo) e facilita a sua limpeza. **Produto não indicado para pintura em pisos e cimentados, superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas e não porosas.**

### PROPRIEDADES GERAIS

**Cor** Incolor (leitoso em estado líquido)

**Aspecto - Aparelho** 60º Brilhante

**Sólidos por Peso %** 32 +/- 2

**Peso Específico** 1,040 +/- 0,010

**Rendimento Teórico** até 50 m<sup>2</sup>/galão/demão (considerar perda por método de aplicação e absorção de cada superfície)

**Viscosidade Stormer** 50 +/- 3

**pH** (Potencial de Hidrogênio) 8,5 - 9,0

**Teor de VOC** 10 g/l

### TEMPO DE SECAGEM

**Secagem ao Toque** 30 minutos Temperatura ambiente a 25°C

**Secagem entre Demãos** 4 horas Temperatura ambiente a 25°C

**Secagem Final** 12 horas Temperatura ambiente a 25°C

**Nota** A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.

### DADOS DE APLICAÇÃO

**Diluição (%)** 1º demão 20% Outras demãos 10%

**Diluente** Água Potável

**Demãos** Recomenda-se aplicar de 2 a 3 demãos

### ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos químicos com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 24 meses, respeitando a validade de cada produto.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, partes soltas, mofos, etc.

**Partes Soltas ou maladeridas:** Remover com auxílio de espátula, escova ou através de lixamento.

**Manchas de gordura, graxas ou óleos:** Remover utilizando uma solução de água e detergente neutro. Enxaguar em seguida.

**Partes Mofadas:** Remover lavando toda superfície com água sanitária e deixar agir por aproximadamente 10 minutos em seguida enxaguar.

Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Manter longe do contato de crianças e animais.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI'S), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com agua corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas.

## USO DE EPI'S

**Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.**

**Proteção para Mãos** Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

**Proteção Respiratória** Máscara para partículas e poeiras.

**Proteção para Olhos** Óculos de segurança.

## OBSERVAÇÕES

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

---

GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS

(11) 98665-0105 - [tecnico@globalcolor.com.br](mailto:tecnico@globalcolor.com.br)