

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Revestimento desenvolvido a base de resina epoxi, solventes aromáticos, glicois e aditivos especiais, de baixa espessura, catalisado com poliamida.

**INDICAÇÕES DE USO**

Revestimento indicado para selar superfícies internas de alvenaria, madeira, pisos de concreto em geral e outros, condicionando a superfície para receber acabamento epoxi.

**PROPRIEDADES GERAIS****Cor** Incolor**Aspecto - Aparelho 60º** Não aplicável para este produto**Sólidos por Peso %** 40 +/- 3**Sólidos por Volume %** 34 +/- 3**Peso Específico** 0,990 +/- 0,010**Espessura Película** 25 a 30 Microns (seco)**Rendimento Teórico** 9 m<sup>2</sup>/Litro na espessura recomendada, sem considerar as perdas por aplicação.**Resistência a Temperatura** 80°C Constante/ 100°C Intermittente; a partir de 60°C poderá ocorrer variações de brilho e cor.**Ponto de Fulgor** 30°C**Teor de VOC** 750 g/l**TEMPO DE SECAGEM****Secagem ao Toque** 15 minutos

Temperatura ambiente a 25°C

**Secagem ao Manuseio** 3 horas

Temperatura ambiente a 25°C

**Secagem entre Demãos** 12 horas

Temperatura ambiente a 25°C

**Secagem Final** 36 horas

Temperatura ambiente a 25°C

**Cura Total** 7 dias

Temperatura ambiente a 25°C

**Nota** A temperatura do substrato e as condições climáticas e ambientais poderão interferir no tempo de secagem do produto. Evite aplicação em dias chuvosos e temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Para um melhor resultado a temperatura deve estar entre 20 - 28°C, no momento da aplicação.**DADOS DE APLICAÇÃO****Diluição (%)** Pronto para uso, não necessita de diluição.**Diluente** Diluente Globaldur 3000**Demãos** Recomenda-se aplicar de 1 a 2 demãos**Relação da Mistura** 5 X 1 - em Volume

(5 PARTES TINTA X 1 PARTE COMPONENTE B)

**Tempo de Indução** 10 a 20 minutos

(Após a Catálise aguardar esse tempo antes da aplicação)

**Vida Útil da Mistura** 6 horas

Temperatura ambiente a 25°C

**Umidade Relativa do Ar** Não aplicar o produto com umidade relativa do ar superior a 85%**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A performance deste produto está associada ao grau de preparação da superfície.

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras, respingos de solda, ferrugens, carepas de lamação, etc. Recomendamos usar **Solução Desengraxante 7200**.

A altura media do grau de rugosidade do substrato deverá estar entre 1/4 a 1/3 da espessura total do esquema total de pintura.

Aplicações feitas sobre concreto ou alvenaria deverá ser respeitado o tempo de cura do substrato que varia de 20 a 30 dias, eliminando quaisquer contaminantes.

Utilizar primer ou selador recomendado para cada finalidade quando o produto não for Dupla Função.

Em caso de dúvidas consultar nosso Departamento Técnico.

## APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Mudanças de pressão e tamanho dos bicos da pistola podem ajudar a melhorar a aplicação.

Purge sempre a linha de ar comprimido antes do inicio das atividades para evitar contaminação nas tintas.

Mantenha todos equipamentos limpos e regulados para um bom desempenho da pintura.

Reforçar todos os cantos vivos, fendas e cordões de solda para evitar falhas prematuras. Faça sempre uma sobreposição de 30 a 50% de cada passe de pistola para evitar falhas e áreas desprotegidas.

Nunca utilize produtos que ultrapassaram o tempo de vida útil após sua mistura (Pot Life).

Com a superfície limpa e preparada, aplicar com auxílio de uma espátula de aço ou plástica de 1 a 3 demãos com camadas finas, respeitando o intervalo entre elas. Ao término lixar com lixa d'água ou seca grana 220 a 400.

**Pistola Convencional** 40 a 60 psi

**Pressão no Tanque** 20 a 30 psi

**Pistola airless** 2000 a 3000 psi

**Rolo** Ref. EPOXI 1365 ou 1366 TIGRE ou ROLO P/ EPOXI 326 ATLAS

**Trincha** Ref. 519 TIGRE ou 319 ATLAS

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Não fumar na área de trabalho, risco de incêndio e explosão.

Manter longe do contato de crianças e animais.

Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.

Produto inflamável, manter longe de fontes de calor, chamas ou faíscas. Assegure-se que haja ventilação adequada durante a preparação e aplicação dos produtos.

Utilizar sempre equipamentos de proteção individual (EPI's), apropriados para cada processo de preparação e pintura. O contato com a pele pode causar irritações.

Se ingerido não provocar vômito, no caso de contatos com os olhos, lavar com agua corrente em abundância, por no mínimo 10 minutos; procure atendimento médico imediatamente.

As embalagens não devem ser incineradas, reutilizadas ou perfuradas. Após seu uso, descontaminar limpando com solvente utilizado na diluição do produto ou thinner de limpeza, e encaminhar para reciclagem.

Em caso de vazamento, com o uso de EPI's procure isolar a área, estancar e conter o produto derramado com areia, pó de serra ou terra e transferir o líquido e o sólido para embalagens separadas a fim de proceder o descarte de forma adequada.

## USO DO EXTINTOR

Em caso de incêndio, usar extintores de **CO<sub>2</sub>, PÓ QUÍMICO ou ESPUMA**.

Não é recomendado o uso de extintores de **ÁGUA**.

## USO DE EPI'S

**Antes de utilizar qualquer produto é necessário o uso de EPI's.**

**Proteção para Mão**s Luvas de borracha **NITRÍLICA** ou **PVC** e cremes protetores.

**Proteção Respiratória** Máscara respiradora com filtros para vapores orgânicos.

**Proteção para Olhos** Óculos de segurança lentes em policarbonato.

**Proteção para Ouvidos** Protetor auricular ou abafador.

## CUIDADOS COM EQUIPAMENTOS

A maioria dos produtos usados para pintura após sua cura total são de difícil remoção.

Limpar todos equipamentos com o mesmo diluente indicado para o produto ou thinner, imediatamente após a aplicação do produto, não deixando resíduos de tinta nas mangueiras, pistolas e equipamentos utilizados para a aplicação.

## ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, seco e arejado, apropriado para produtos inflamáveis com temperatura máxima de 40°C. Prazo máximo recomendado 12 meses, respeitando a validade de cada produto.

## OBSERVAÇÕES

Produto desenvolvido para uso e manuseio de profissionais ligados a área de pintura industrial.

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com a espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc.

Os valores acima citados nas propriedades gerais, foram obtidos em nosso laboratório a uma temperatura de 25°C, com temperaturas diferentes esses valores serão alterados.

Temperaturas mais elevadas aceleram o tempo de secagem e cura dos produtos ao contrário de temperaturas mais baixas que tendem a retardar o tempo de secagem e cura.

A vida útil da mistura diminui com o aumento de temperatura ambiente.

Não assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento prático, desempenho ou danos de qualquer natureza em decorrência do uso inadequado deste material.

Os produtos a base de resina epoxi são conhecidos por apresentar excelentes propriedades anticorrosivas e químicas, mas apresenta baixa resistência exposto ao raios solares, apresentando perda acentuada de brilho conhecida como calcinação, com isso perdendo suas propriedades protetivas.

Para maiores informações e esclarecimentos, consulte nosso departamento técnico.

---

**GLOBALCOLOR TINTAS INDUSTRIAIS**

**(11) 98665-0105 - [tecnico@globalcolor.com.br](mailto:tecnico@globalcolor.com.br)**